


فیلم BOPET شفاف

PETPAK 121S



لایہ پٹی استر اصلاح شدہ کرونا

لایه مرکزی پلی استر

لایہ پلی اسٹر

براقیت و وضوح بالا
استحکام مکانیکی عالی
پایداری حرارتی مناسب
خاصیت Flatness خوب
جسندگی عالی به متال، چسب و انواع مرکب ها

فیلم شفاف پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی
منعطف جهت چاپ و لمینت

ویژگی ها:

کاربرد:

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۸μ	۱۰μ	۱۲μ	۱۸μ	۲۳μ	۳۶μ
بازده	ASTM D4321	m²/Kg	-	۸۹.۳	۷۱.۴	۵۹.۵	۳۹.۶	۳۱.۱	۱۹.۸
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm		≥ ۵۴					
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm²	MD	۱۸۰					۱۹۰
	TD		۱۹۰					۲۰۰	
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰					۱۳۵
	TD		۱۲۰					۱۲۵	
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲					۱.۵
	TD		۱					۰.۵	
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳					۳.۵
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۴۰					
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	-	۰.۵					
نرخ عبور بخار آب (38°C, 90% RH)	ASTM F1249	g/m²/day	-	۶۰	۵۰	۴۵	۳۵	۳۰	۲۰
نرخ عبور اکسیژن (23°C, 0% RH)	ASTM D3985	cc/m²/day	-	۱۴۵	۱۳۵	۱۳۰	۹۰	۸۰	۷۰

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD
در صورت درخواست فیلم بدون اصلاح سطحی با کد PETPAK 120S قابل تهیه می باشد.

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.

دهای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

تاییدیه های بهداشتی:

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.

شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل “ راهنمای استفاده از محصولات ” را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایش نمایند.